

Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

INTELLIGENT EGGSHELL

(ACRYLIQUE SATINÉE)

DESCRIPTION

Une peinture de finition faiblement satinée à l'eau à faible odeur et de qualité, présentant une excellente adhérence aux finitions glycérophthaliques à recouvrir. Une exceptionnelle résistance à l'eau et d'excellentes caractéristiques d'adhérence rendent ce produit très adapté à la peinture des boiseries, de meubles de cuisine et des murs de cuisine et de salle de bain. Vivement recommandé pour la finition des radiateurs et convient aux applications extérieures et intérieures.

PROPRIÉTÉS

Niveau de brillance *	Faiblement satinée (moins de 5 %)	Sec à cœur en	4 heures minimum
Rendement théorique	14m ² / L (varie avec la porosité et la texture de la surface)	Extrait sec	34%
Épaisseur recommandé du film	30 microns (film sec), par couche.	Disponibilité couleur	Toutes les gammes de couleur Little Greene
Nombre recommandé de couches	2	Disponibilité de taille de pots	1, 2.5, 5 Litre
Recouvrable en **	1 heure		

*Jusqu'à sept jours peuvent être nécessaires pour atteindre le niveau final de brillance, selon l'épaisseur du film et les conditions de séchage.

** Le complet séchage du revêtement peut prendre jusqu'à plusieurs jours, selon l'épaisseur de la couche appliquée et les conditions ambiantes de température et d'hygrométrie sur place. Le revêtement ne doit pas être exposé à une forte condensation de surface, comme dans les cuisines et les salles de bains, avant qu'il ne soit complètement sec, car cela peut marquer de façon permanente la surface.

APPROBATIONS ET NORMES

Fabriqués conformément aux systèmes de gestion de la qualité ISO 9001:2008 et de l'environnement ISO 14001:2004.

BS EN71-3:2013 Sécurité des jouets. Spécification pour la migration de certains éléments. (Certificat de test disponible sur demande)

Valeur de limite UE 2004/42/CE pour ce produit (cat.A/awb): 30 g/l (2010). Ce produit contient 2g/l COV. max.

Ce produit a été testé en vertu du règlement défini dans le décret français de qualité de l'air en intérieur N° 2011-321 – Arrêté avril 2011 et a obtenu un A+.

Ce produit a été testé selon les normes DIN EN 13 300 et a été classé ; résistance au frottement humide – Classe 1. Brillant – Lustre moyen.

Rapport de contraste – Classe 1. Granulométrie la plus grosse – Fine. Rendement théorique en surface – 14 m²/l.

PREPARATION DE LA SURFACE

Bois neuf : Pour les bois tendres, des nœuds doivent être isolés avec un apprêt spécifique afin de prévenir les taches, puis une sous-couche d'apprêt à l'huile traditionnelle Little Greene ou une sous-couche d'apprêt Little Greene Intelligent doit être passée. Les bois durs résineux nécessitent un nettoyage et un traitement avec couche d'apprêt pour bois Little Greene Aluminium (consulter les fiches techniques de produit pour plus de détails) avant la sous-couche.

S'assurer que la teneur en humidité du bois est inférieure à 15 % avant de commencer l'application. Le bois humide ne doit jamais être peint car cela peut entraîner la formation de cloques, d'écaillage et de fissuration et à une détérioration prématurée du revêtement.

Le chêne vert ne doit pas être peint à moins d'un vieillissement d'au moins 6 mois.

Métaux : Tout nouvel ouvrage en fer doit être brossé à la brosse métallique ou mécaniquement afin d'éliminer la rouille superficielle avant application de Little Greene Traditional Oil Primer Undercoat. Les métaux non ferreux doivent être préalablement traités ou apprêtés avec un apprêt approprié exclusif.

Peinture de finition existante : Enlever toute peinture mal fixée et écaillée. Dégraisser au moyen d'un détergent approprié, tels que la lessive de soude, puis rincer à l'eau propre. Frotter soigneusement avec un papier de verre à grain moyenne afin de fournir une porosité et une surface lisse sans défaut, des zones d'« amincissement » où la peinture a été enlevée. Remettre à neuf toutes les réparations, poncer et appliquer l'apprêt à la surface exposée, selon le cas.

Certaines surfaces existantes en peinture acrylique satinées peuvent être très sensibles à l'eau et douce, ce qui résulte en une fissuration du film pour une couche de finition. Pour garantir que les vieux revêtements existants ne donnent pas ce type de problème, il est conseillé de traiter une petite zone test qui faut laisser sécher, puis évaluer avant de commencer l'application à toute la zone. Dans le cas où le substrat présenterait des fissures sur ce test, il faut traiter avant toute application d'une peinture à émulsion, avec une couche d'apprêt appropriée.

Matière plastique : Pour des performances à long terme, nettoyez et poncez légèrement les surfaces. Passez une couche d'apprêt exclusive facilitant l'adhésion avant d'appliquer la couche de finition.

Nouvelles parois en plâtre : Pour la couche de liaison en plâtre, attendre au moins quatre semaines jusqu'à ce que le plâtre soit complètement sec. Appliquer une couche d'apprêt en diluant la peinture avec l'ajout de 5 à 25 % (v/v) d'eau propre, selon la porosité du substrat. Couper tout en brossant avec la même dilution recommandée que pour l'amorce afin de promouvoir le flux et le scellement du substrat. Terminer en appliquant deux couches pleines. Pour de nouvelles parois entièrement plâtrées, attendre au moins six mois pour que le plâtre sèche complètement avant de peindre.

Ce produit n'est pas recommandé pour la peinture à la chaux ou d'autres plâtres naturels.

Murs de plâtre existants : Laver légèrement toute peinture existante pour éliminer la poussière ou la laitance de surface. Appliquer une couche d'apprêt en diluant avec un ajout de 0 à 25 % (v/v) d'eau propre, selon la porosité du substrat. Terminer en appliquant au moins une couche complète, comme requis.

Pour le changement de couleurs significatives, une sous-couche de Little Greene Intelligent Primer Undercoat est fortement recommandée.

Avertissement - Les informations sur cette fiche de produit sont correctes au meilleur de nos connaissances et notre expérience. La Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans les présentes, sans préavis. Les informations fournies n'exemptent pas les utilisateurs de la responsabilité d'effectuer leurs propres tests et expériences, et ne comportent pas non plus d'assurances légalement contraignantes quant à certaines propriétés ou à leur adéquation à certains usages particuliers.

Les conditions de service et applications peuvent être hors de notre contrôle : nous n'acceptons donc aucune responsabilité sur la base des informations contenues ici.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB. England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

INTELLIGENT EGGSHELL

(ACRYLIQUE SATINÉE)

APPLICATION

Agiter soigneusement avant utilisation. Ne pas appliquer aux surfaces lorsque la température ambiante est inférieure à 5°C. En outre, pour l'application externe, ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou de gel pendant l'application ou les périodes de séchage.

Peinture à la brosse : Utiliser une brosse à poils synthétiques de grande qualité convenablement dimensionnée pour le projet en cours. Les nouveaux pinceaux doivent être conditionnés par lavage à l'eau propre et sécher soigneusement avec un linge propre et non pelucheux.

Éviter de plonger la brosse trop loin dans la peinture pour empêcher la peinture de pénétrer dans la virole. Éviter les coulures et les éclaboussures en ne surchargeant pas la brosse. Appliquer la peinture en touches régulières et n'étendre la zone de peinture que de façon à ce qu'un bord humide puisse être facilement maintenu. Pour une apparence de la meilleure qualité, les coups de pinceau finaux doivent tous être dans la même direction et ne jamais aller par-dessus la peinture qui a déjà commencé à sécher.

Pour les éléments complexes, ou lorsque des températures ambiantes élevées ou un débit d'air élevé ne peuvent pas être évités, le temps ouvert peut être étendu avec une addition de 10 à 15 % (v/v) d'un retardateur de séchage à base d'eau. Cet avis s'applique également aux grandes surfaces planes ; cependant, il est recommandé d'utiliser un rouleau à peinture dans ce cas.

Frotter légèrement entre les couches éliminera les poussières et autre contaminations de surface de sorte à produire une finition professionnelle.

Rouleau : Utiliser un manchon de type de mélange de laine courte pour améliorer l'apparence sur les surfaces lisses. Augmenter la longueur de la laine pour les surfaces texturées, le cas échéant, pour s'assurer d'une couverture régulière et approfondie. Appliquez les coups de pinceau finaux tous dans la même direction en gardant un bord humide tout au long. Ne jamais tenté de repasser sur de la peinture en cours de séchage parce que cela provoquera des marques au niveau des raccords et des reflets lumineux.

Au pistolet :

Conventionnelle

Diluer avec jusqu'à : 40%(v/v) d'eau

Astuce : 1,60 à 2,00 mm

Pression atmosphérique : 0,28 à 0,41 MPa

Sans air

Diluer avec jusqu'à : 20%(v/v) d'eau

Astuce : 0,28 à 0,54 mm

Pression à la pointe : 12,6 à 19,6 MPa

NETTOYAGE

Enlever l'excédent de peinture et nettoyer tout le matériel avec de l'eau propre, immédiatement après utilisation. N'entreposez jamais les pinceaux ou les rouleaux dans l'eau, parce que cela se traduira par une détérioration de leurs performances à l'application.

DUREE DE CONSERVATION ET STOCKAGE

Entreposer la peinture inutilisée dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et des rayons directs du soleil. S'assurer que les couvercles en métal sont solidement et correctement remplacés après utilisation. Lorsqu'il reste emballé et stocké dans les conditions ci-dessus, ce produit est stable pendant une période minimale de deux ans.

GESTION APRES DESAFFECTATION

Nettoyage : Pour une salissure de la surface lumineuse ; utiliser une solution diluée tiède de liquide vaisselle domestique et un linge propre non pelucheux. S'assurer que l'éponge ou le chiffon est bien mouillé (sans goutter), laver la zone affectée et répéter autant que nécessaire.

S'assurer que les radiateurs sont à température ambiante avant d'essayer de nettoyer en suivant la procédure ci-dessus. Nettoyage les radiateurs chauds peut provoquer des zones de polissage localisé ou irrégulier sur la surface.

Afin d'éviter l'accumulation générale, garder votre maison bien aérée pendant les activités susceptibles de contribuer à l'accumulation d'huile et de graisse, comme la cuisson. Traiter la poussière générée par le bricolage de préférence en recueillant de préférence à la source ou par aspiration.

L'époussetage général peut être effectivement réalisé à l'aide d'essuie-tout ou d'un linge doux et humide de dépoussiérage. Pour éviter tout marquage, toujours utiliser une brosse souple.

Réparations : exercez de petites touches légères et estompez ainsi les réparations ponctuelles résulteront presque toujours en une apparence esthétique moindre.

ELIMINATION ET RECYCLAGE

Débarassez-vous des excès ou des rebuts de peinture en recourant aux services d'un opérateur de gestion des déchets sous licence. Les conteneurs métalliques vides peuvent être recyclés (retirer les poignées en plastique sur les conteneurs de 2,5 l et 5 l).

SÉCURITÉ & SANTÉ

Toujours lire l'étiquette sur la boîte avant de l'utiliser. S'assurer d'une ventilation maximale pendant l'application et le séchage. Consulter la fiche produit pour plus de détails.

Avertissement - Les informations sur cette fiche de produit sont correctes au meilleur de nos connaissances et notre expérience. La Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans les présentes, sans préavis. Les informations fournies n'exemptent pas les utilisateurs de la responsabilité d'effectuer leurs propres tests et expériences, et ne comportent pas non plus d'assurances légalement contraignantes quant à certaines propriétés ou à leur adéquation à certains usages particuliers.

Les conditions de service et applications peuvent être hors de notre contrôle : nous n'acceptons donc aucune responsabilité sur la base des informations contenues ici.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.fr