

# Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

## TOM'S OIL EGGSHELL

(FINITION ALKYDE SATINÉE)

### DESCRIPTION

Une finition pour bois, opaque à l'huile souple de première qualité avec pellicule solide, résistante aux intempéries et aux UV avec une aisance d'application, pour une utilisation sur les bois tendres et bois durs extérieurs. Convient au bardage, aux fenêtres, aux portes et autres menuiseries. Conforme à la réglementation sans plomb BS 4310.

### PROPRIÉTÉS

Niveau de brillance *	Faiblement satinée (10 - 20 %)	Sec à cœur en	16 heures minimum Maximum illimitée après une préparation adéquate.
Rendement théorique	14 - 16m <sup>2</sup> / L (varie avec la porosité et la texture de la surface)	Extrait sec	50%
Épaisseur recommandé du film	30 microns (film sec), par couche.	Disponibilité couleur	Toutes les gammes de couleur Little Greene
Nombre recommandé de couches	2 ou 3 heure	Disponibilité de taille de pots	1, 2.5 & 5 Litre
Recouvrable en	12 mois minimum		
Point d'éclair (Abel)	38°C		

\*Jusqu'à sept jours peuvent être nécessaires pour atteindre le niveau final de brillance, selon l'épaisseur du film et les conditions de séchage.

### APPROBATIONS ET NORMES

Fabriqués conformément aux systèmes de gestion de la qualité ISO 9001:2008 et de l'environnement ISO 14001:2004.

Valeur de limite UE 2004/42/CE pour ce produit (cat.A/e SB): 400g/l (2010). Ce produit contient 399g/l COV. max.

### SUITABLE SURFACES

Bois tendres et bois durs et substrats préalablement peints dûment préparés et frottés, sec et sans contamination et poussière. Ne devrait pas être appliqué sur du bois ciré, peint ou verni, sans avoir complètement éliminé la cire, sans un nettoyage approprié et sans frotter pour assurer l'adhérence.

Ne convient pas pour une utilisation sur plâtrage.

### CLIMAT DE L'APPLICATION

La température du substrat doit être de 10 °C ou plus pour l'application et durant le séchage, et à un minimum de 3°C au-dessus du point de rosée. Une ventilation adéquate à l'air sec doit être assurée pendant le séchage. La teneur en humidité du bois doit être inférieure à 15 % avant revêtement. Le bois humide ne doit jamais être peint, parce que cela se traduira par un échec par écaillage, cloquage ou fissuration.

### INFORMATIONS RELATIVES A L'APPLICATION

La dilution ne doit avoir lieu qu'après que le matériel ait été bien mélangé. L'application et l'utilisation doivent toujours être conformes aux codes de pratique décrites dans BS 6150 et BS 5493.

Pour obtenir les meilleurs résultats sur les bois non enduits, appliquez deux couches d'apprêt de bois aluminium, suivi par deux couches de finition en bois opaque. Pour repeindre et rafraîchir un substrat peint sain, une ou deux couches de finition de bois opaque doivent être appliquées après avoir frotté et en nettoyant le substrat. En cas de rupture sur des substrats déjà peints, enlever toute peinture détachée ou écaillée, frotter sur toute la surface et revêtir toutes les bordures de la zone à nu avant de nettoyer et faites des retouches sur ces zones à nu avec deux couches d'apprêt à bois aluminium et appliquer un revêtement global avec une ou deux couches de finition de bois opaque.

#### Au Pistolet :

##### Conventionnelle

Diluer avec jusqu'à : 10-20% de white spirit  
Astuce : 2,00 mm  
Pression atmosphérique : 60psi (0,4 MPa) environ

##### Sans air

Diluer avec jusqu'à : 0-10% de white spirit  
Astuce: 0,33 mm  
Pression à la pointe : 1700psi (12 MPa) environ

### BROSSE ET ROULEAU

Diluer si nécessaire avec 0-5 % de White Spirit.

Utiliser un pinceau avec des poils naturels de qualité, ou rouleau mohair à poil court pour de meilleurs résultats.

**Avertissement** - Les informations sur cette fiche de produit sont correctes au meilleur de nos connaissances et notre expérience. La Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans les présentes, sans préavis. Les informations fournies n'exemptent pas les utilisateurs de la responsabilité d'effectuer leurs propres tests et expériences, et ne comportent pas non plus d'assurances légalement contraignantes quant à certaines propriétés ou à leur adéquation à certains usages particuliers.

Les conditions de service et applications peuvent être hors de notre contrôle : nous n'acceptons donc aucune responsabilité sur la base des informations contenues ici.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB. England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.fr

# Little Greene®

— PAINT & PAPER 1773 —

## TOM'S OIL EGGSHELL

(GLYCÉROPTHALIQUE SATINÉE)

### CLEANING THINNER

Les équipements doivent être nettoyés immédiatement après usage avec du White Spirit.

### ELIMINATION ET RECYCLAGE

Débarrassez-vous des excès ou des rebuts de peinture en recourant aux services d'un opérateur de gestion des déchets sous licence. Les conteneurs métalliques vides peuvent être recyclés (retirer les poignées en plastique sur les conteneurs de 2,5 l et 5 l).

### SÉCURITÉ & SANTÉ

Toujours se référer à la fiche signalétique du produit avant de l'utiliser et observer les mise en garde sur l'étiquette. Généralement parlant, éviter d'inhaler le brouillard nébulisé et tout contact cutané en utilisant pour cela des masques, des gants et autres protections personnelles. Nettoyer les yeux avec beaucoup d'eau ou tout autre produit de lavage approprié et demander l'aide d'un médecin. S'assurer d'une ventilation maximale pendant l'application et le séchage.

La peau doit être soigneusement lavée à l'aide d'un détergent, de savon et d'eau. Le produit est inflammable. Ni étincelles ni flammes. Ne pas fumer.

**Avertissement** - Les informations sur cette fiche de produit sont correctes au meilleur de nos connaissances et notre expérience. La Little Greene Paint Company se réserve le droit de modifier les données contenues dans les présentes, sans préavis. Les informations fournies n'exemptent pas les utilisateurs de la responsabilité d'effectuer leurs propres tests et expériences, et ne comportent pas non plus d'assurances légalement contraignantes quant à certaines propriétés ou à leur adéquation à certains usages particuliers.

Les conditions de service et applications peuvent être hors de notre contrôle : nous n'acceptons donc aucune responsabilité sur la base des informations contenues ici.

The Little Greene Paint Company Limited, Wood Street, Openshaw, Manchester M11 2FB, England.

Tel: 0845 880 5855 (UK) Tel: +44 161 23 00 880 (Overseas) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (Overseas)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.fr